



## FEATURES

### 丝绸般触感



如同蚕丝般  
顺滑的触感

### 耐指纹



触摸后不易留  
指纹

### 耐药品性



可用0.05%次氯酸水,  
和70-95%酒精清洁  
(次氯酸水擦拭后请用水擦净)

### 耐污染性



表面特殊涂层,  
防止表面污渍扩散,  
易于清洁

### 耐划伤性



表面特殊涂层,  
不易于划伤

### 易加工



平贴, 包裱,  
V槽加工

## APPLICATIONS



橱柜



室内门



家具

项目	测试方式	结果		
耐气候性	JIS B7753 曝露和光-水曝露试验机(明火碳弧型)	2,000个小时无明显变化		
耐化学性	分别在G-shade表面滴下每种化学物品, 2个小时之后, 将水或中性洗涤剂洗掉, 使其干燥, 然后观察表面。	2% 盐酸	无明显变化	
		2% 氢氧化钠水溶液	无明显变化	
		5% 乙酸	无明显变化	
		精制轻质溶剂汽油	无明显变化	
		煤油	无明显变化	
耐污性1	分别在G-shade表面涂抹污染物质, 6个小时之后, 将污染物质用水洗掉或用中性洗涤剂擦掉, 然后观察表面。	机油	无明显变化	
		咖啡	无明显变化	
		酱油	无明显变化	
		伍斯特酱	无明显变化	
		黑色鞋膏	无明显变化	
		咖喱	无明显变化	
		含漱药水(聚维酮碘)	无明显变化	
耐污性2	按照JAS 耐污性测试 B进行测试。分别每种物质画一条线宽度为10厘米, 4个小时之后, 用清洁剂或溶剂擦干净后, 观察表面。	液体染发剂	无明显变化	
		杀虫剂	无明显变化	
		黑色油性笔	无明显变化	
耐洗涤性	分别在G-shade表面涂抹污染物质, 6个小时之后, 将污染物质用水洗掉或用中性洗涤剂擦掉, 然后观察表面。	蓝色墨水	无明显变化	
		红色蜡笔	无明显变化	
		碱性洗涤剂	无明显变化	
		中性洗涤剂	无明显变化	
耐溶剂性	将每种溶液浸入棉绒中, 并摩擦20次后, 观察表面。	玻璃清洗剂	无明显变化	
		管道疏通剂	无明显变化	
		乙醇	无明显变化	
		精制轻质溶剂汽油	无明显变化	
		漆稀释剂	无明显变化	
耐划性	1~5公斤	正己烷	无明显变化	
		煤油	无明显变化	
		霍夫曼划伤测试	200~2000公克	1400公克
		铅笔硬度测试	铅笔硬度等级6B~H	4B

※所有数据仅代表测试值, 并不保证所有产品如此。

## ■ 用途

- 本产品为用于建筑内装及家具。
- 因不具备室外用途, 不可在室外或者类似场所使用。
- 因专为一般居室的门窗、隔断材料的框架、墙壁、踢脚板等而设计, 所以不适用于柜台、地板等水平面上以及持续高温地方。

## ■ 加工方法

- 可用于胶合板、MDF、刨花板等基材平贴或包覆。
- 不支持真空成型或三维加工。
- 请注意高温软式包覆时, 可能对外观和物理性能会产生不利影响。
- 平贴后V槽加工前请充分确认形状和加工条件。
- 因边角有可能产生白化等现象, 本产品不支持钢板平贴后的抗弯加工。
- 请根据用途先确认平贴及包覆加工使用的胶粘剂的性能和耐用性等。
- 本产品不支持覆膜后的UV漆等后处理。

## ■ 其他

- 清洁污垢应使用中性洗涤剂和水, 请勿使用强碱性洗涤剂、强酸性洗涤剂以及有机溶剂等。
- 此外, 为避免划伤产品表面, 清洁时请勿使用含研磨剂的海绵或三聚氰胺海绵。
- 因储存温度等条件会导致产品变形等问题, 请避免以下保存方法。

- 1) 储存于高温多湿的地方
- 2) 超过产品保修期的长期储存及堆垛
- 3) 储存于阳光直射的地方

请注意产品的保修期是指定处交货后3个月。但是, 因储存条件导致的膜材变形除外。



## CONTACT

### ● 凸版印刷株式会社 总公司

日本国东京都台东区台东1-5-1  
e-mail: info-forest@toppan.co.jp  
Phone: +81-3-3835-6826

### ● 凸版印刷株式会社 新加坡分公司

97 Ubi Avenue 4, Singapore 408754  
e-mail: info-forest@toppan.co.jp  
Phone: +65-6589-5454

### ● 凸版(上海)企业管理有限公司

中华人民共和国 上海市普陀区  
凯旋北路1188号上海环球港B座9楼  
e-mail: info-forest@toppan.co.jp  
Phone: +86-21-6223-1000