

■ 耐燃性試験について

JIS K 6911耐燃性 A法における性能分類

評価方法：長さ127mm、幅および厚み12.7mmの試験片に30秒間炎を当て、炎を取り去った後の試験片の燃焼時間、燃焼した長さに基づく

分類	試験結果
不燃性	燃焼が180秒以内に消え、かつ燃焼した長さが25mm以下
自己消火性	燃焼が180秒以内に消え、かつ燃焼した長さが25mm以上100mm以下

