

TOPPAN

簡易施工タイプ商品

TOPPAN リフォームパネル

水廻り向けの簡易施工型リフォーム商品です。



コンパクトで持ち運びが簡単

ABS 発泡樹脂を使用した厚さ 1 mm のパネルです。製品を丸めて運べるため、運搬時に一般乗用車で積載することができ、施工現場への搬入がしやすくなります。製品本体に加えてテープ・接着剤などを同梱し一壁面分の施工材料をパッケージ化しているため、必要な副資材をそろえる必要がありません。



優れた作業性

パネルが薄いため、通常のカッターナイフで加工できます。テープ&接着剤工法のため、騒音も発生せず、施工後 24 時間で仕上がるため、入居済み住居のリフォームにも最適です。

Colour & Pattern




TR-001
ビアンコホワイト



TR-002
コルカタウォールナットホワイト



TR-003
ダークマーブル



TR-004
コルカタウォールナットダーク



TR-005
オーラミストホワイト

製品仕様

パネル…2枚 (パネルサイズ 厚み 1.0mm×幅 910mm×長さ 2400mm)
指定接着剤…2本 指定コーキング…1本 T字ジョイナー…1本 指定両面テープ…2巻

物性データ

| 試験項目 | 試験条件 | 測定値 | |
|--------------------------|------------------|---------|--------|
| 加熱後の寸法変化 | 加熱温度70±2℃、加熱期間7日 | 縦 | -0.08% |
| | | 横 | -0.1% |
| 浸水・浸漬後の寸法変化 | 温水温度70±2℃、浸漬期間7日 | 縦 | 0.18% |
| | | 横 | -0.25% |
| 吸水率 | 水温40±1℃ 浸漬24時間 | 0.15% | |
| 耐薬品性 (アルカリ5%水酸化ナトリウム) | 汚染性試験 24時間 | 著しい変化なし | |

※上記の数値は測定値で、保障値ではありません。

⚠ 施工上のご注意

- 本製品は接着剤によるカバー工法ですので、施工後にパネルを剥がすことを想定しておりません。
- 施工前は下地を十分乾燥させ、下地処理を行ってから施工してください。
(水を用いた洗浄等については事前に済ませ、施工当日には行わないでください。接着強度等に影響を与えます。)
- 工事完了後、各部の点検を行い、異常などがないことをご確認ください。
- 本製品は柔らかい素材でできておりますが、きつく折り曲げると割れの原因になりますのでご注意ください。
- 切断部は鋭利になる場合があるため、切り口が表面に出ないようにコーキングで被覆してください。また取り扱い作業は素手で行わず手袋などを着用してください。
- 表面に切削粉が付着した状態で積み重ねると圧痕の原因となるので注意してください。
- 曲げ加工は行わないでください。
- パネルにはビスをもうだりしないでください。
- パネル表面に粘着力の強いテープや吸盤等を貼った場合、剥がす際には注意してゆっくり行ってください。パネル表面を傷つける場合があります。

🚫 施工上の禁止事項

- 水漏れを防止する目的には使用しないでください。
- 床面には使用しないでください。磨減や剥離を起こす場合があります、また、滑って転倒する可能性もあります。
- 浴室パネルは不燃認定品ではありません。内装制限をうけるところには使用しないでください。
- 洗浄の際のシンナー、トルエン等の溶剤は使用しないでください。パネルの劣化を招きます。
- クレンザー等研磨剤が含まれている洗剤や、研磨剤が入ったスポンジ、金属製たわしなどは使用しないでください。
- 冷蔵庫裏等、常に高温の箇所に設置した際、パネルが変形する恐れがあります。
- 紫外線で変色(黄変)する恐れがあります。浴室パネルは耐候性処理をしていない為、直射日光の当たる場所へは使用しないでください。
- 60℃以上のお湯を長時間当て続ける場所への使用は避けてください。

※製品改良のため、予告無しに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※表面に凹凸が発生する場合がありますが、製法によるものであり品質には問題ありません。

TOPPAN 株式会社

<https://www.toppan.com/ja/>

●お問い合わせは下記まで

生活・産業事業本部 環境デザイン事業部

〒110-8560 東京都台東区台東1-5-1

<https://forest.toppan.co.jp/>



購入はこちらから

@TOPPAN 2024.01 K2